

Bona Mix&Fill Plus

Technický list

Bona Mix&Fill Plus je spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině, určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlaže. Většinou je zapotřebí pouze jedna aplikace k vyplnění spár na nově instalované parketové podlaže. Produkt je míchán s dřevným brusným prachem z aktuální podlahy, jenž má být ošetřena. Dodává přírodní zbarvení, které ladí se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus se doporučuje pro lehce a středně zbarvené dřeviny, jako je dub, buk, borovice, jasan apod.* a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

- Vyjimečná plnicí schopnost
- Rychleschnoucí
- Na vodní bázi, avšak antikorozní (žádné skvrny od rzi)
- Velmi nízký obsah rozpouštědel

*pro tmavě zbarvené dřeviny doporučujeme použít klasický Bona Mix&Fill.

Technická data

Obsah sušiny:	cca. 38%
Směšovací poměr:	10 - 15% dřevného prachu k 85 - 90% pojiva (tmelu)
Doba schnutí:	- do následné aplikace 15-30 minut - do broušení 30-60 minut - do ošetření lakem nebo olejem 1-2 hodiny*
Nářadí k aplikaci:	nerezová špachtle
Spotřeba:	cca. 8-12 m ² /litr, v závislosti na rozměrech a množství tmelených spár
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	nářadí zbavte zbytků materiálu utřením a pak opláchněte minimem vody. Zachlý materiál lze odstranit mechanicky nebo pomocí kartáče s vodou.
Likvidace odpadů:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly beze zbytků produktu jsou recyklovatelné.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134 při teplotách od +5°C do +25°C. Nádobu po použití produktu ihned uzavřete.
Trvanlivost:	nejméně 1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)

**Předpokládá se tvorba malých spár na nově položených podlahách při normálních pokojových klimatických podmínkách 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu. Širší a hlubší spáry – delší doba schnutí. Spáry širší než 2 mm potřebují schnout přes noc.*

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být tmelen, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se má použít brusivo P60-80 (před konečným brusem). Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.

AKTUALIZACE 08/2020

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Mix&Fill Plus

Technický list

Povrchová
úprava



Aplikace

1. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
2. Nalijte produkt do míchací nádoby a smíchejte jej s jemným, čistým brusným prachem na jemnou konzistenci.
3. Směs aplikujte pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy a bude-li nutné, tento postup opakujte.
4. Jakmile bude povrch suchý, odstraňte přebytečný Bona Mix&Fill Plus přebroušením pásovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120.
5. Podlahu ošetřete některým z nátěrových systémů Bona – podle příslušných návodů.

Důležité

Spáry na prkenných podlahách nebo na dřevěné dlažbě se obvykle netmelí. Suchý tmel může vlivem smršťování/rozpínání dřeva praskat a uvolňovat se ze spár.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Určité vzácné druhy dřevin (zejména tropické dřeviny) nebo chemicky ošetřené dřeviny mohou vyvolat nepředvídané rakce. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 08/2020

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]